



Referências: 2531-S | 2531-M | 2531-L | 2531-XL

Distributed by:

S M L XL

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Material: Nitrilo

Cor: Preto

AQL: 1.5

Esterilidade: Não estéril

Ambidextras. Elevado conforto, destreza e resistência. Punho com rebordo. Extremidades dedais microtexturadas. Uso único.

Isentas de latex. Elevada resistência à perfuração.

FINALIDADE DO PRODUTO

Concebidas para o revestimento das mãos, com a finalidade de proteger os utilizadores contra riscos suscetíveis de ameaçar a sua segurança ou saúde.

CLASSIFICAÇÃO

Equipamento de Proteção Individual de categoria III sob o Organismo Notificado 2777 (SATRA Technology Europe).

NORMATIVAS E DIRETIVAS

Equipamento de Proteção Individual de Categoria III, de acordo com o Regulamento (EU) 2016/425. Fabricadas ao abrigo dos requisitos da Norma EN ISO 9001:2015. EN 455-1:2000; EN 455-2:2015; EN 455-3:2015; EN 455-4:2009; ASTM F1671; EN 420:2003+A1:2009; EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013; EN ISO 374-5:2016; EN 16523-1:2015+A1:2018; ISO 16604:2004; ISO 10993-5/10; EN ISO 14971:2019; ISO 15223-1:2016; EN 1186, Regulamento (UE) No 10/2011.

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Manter em local seco e proteger da humidade, luz solar direta, luz fluorescente, ozono, raios-X e frio e calor excessivo. Descarte de acordo com os regulamentos locais.

VIDA ÚTIL

5 anos, após a data de fabrico.

LOGÍSTICA

Cartão com 1000 unidades. Composto por 10 caixas dispensadoras de 100 unidades cada.

SIMBOLOGIA APLICADA

CE 2777 (SATRA Technology Europe) - Personal Protective Equipment, Category III, under Regulation (EC) 2016/425



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

		Especificações	Nível de Inspeção de AQL
Largura (mm)	S	80-85	S2/AQL 4.0
	M	90-95	
	L	100-105	
	XL	110-115	
Comprimento (mm)	todos os tamanhos	≥240	S2/AQL 4.0
Espessura (mm)	Punho	0.08 ± 0.01	S2/AQL 4.0
	Palma	0.10 ± 0.01	
	Dedo	0.13 ± 0.01	
Gramagem (gr/luva)	S	4.8 ± 0.2	S2/AQL 4.0
	M	5.5 ± 0.2	
	L	5.8 ± 0.2	
	XL	6.2 ± 0.2	

PROTEÇÃO QUÍMICA

Letra do Código do Químico	Nome da Substância Química	Permeação Nível de proteção	Degradação (%)
K	Hidróxido de sódio	6	-11.50%
P	Peróxido de Hidrogénio	2	-9.50%
T	Formaldeído	3	-7.40%

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

		Especificações	Nível de Inspeção de AQL
Antes do envelhecimento	Resistência à tração	14 Mpa (min)	S2/AQL 4.0
	Alongamento à rutura	500% (min)	
Depois do envelhecimento	Resistência à tração	14 Mpa (min)	
	Alongamento à rutura	400% (min)	
EN 455-2		≥ 6 N	

REQUISITOS AQL

Tipo	Não conformidades	Nível de Inspeção	AQL
Resistência à água	Orifícios, sob EN 455-1	G1	1.5
Dimensões	Largura, comprimento, espessura, sob EN 455-2	S2	4.0
Visual	Descoloração, sujidade, manchas	S4	4.0