



Ref. Prod.	55000-001
Cat. de Seguridad	S3 CI SRC
Tallas	36 - 48
Peso (talla 42)	630 g
Forma	A
Ajuste	11

Distributed by:



Descripción del modelo: Zapatilla en **Lorica®** hidrófuga, color blanco, con forro en tejido **Sany-Dry®**, antiestático, antishock, antideslizante, con lámina anti penetración, no metálica **APT Plate. – NINGUNA PERFORACIÓN.**

Características: Calzado amagnético. Plantilla **SOFT SQUARE** de poliuretano perfumado, antibacteriana, blanda y confortable. La suela más alta, con especial mezcla **FORMULA SOFT** ofrece mayor sostén y suavidad. La amplia zona de apoyo disipa la energía de impacto. Térmicamente aislante, anti-torsión y anti-vibración. Gracias a su formulación innovadora, estudiada y probada en nuestros laboratorios, la mezcla de poliuretano **FORMULA SOFT**, utilizada en la entresuela, tiene una durezza reducida y una elasticidad superior a la media de cualquier otra suela en el mercado. La suavidad de la suela se aprecia en caso de impactos violentos en el suelo, cuando el endurecimiento progresivo de la suela ante el impacto impide traumas a la columna vertebral. El especial perfil de la suela, realizada y proyectada en Cofra, acompaña el movimiento del pie, amortiguándolo y soportándolo de la forma más idónea. Empeine lavable a mano con jabon neutro a una temperatura maxima de 40°C.

Usos recomendados: Comedores, industrias alimenticias, químicas y farmaceuticas, hospitales y clínicas.

Modo de conservación del calzado: Mantenerlo siempre limpio y dejarlo secar en sitio ventilado lejos de fuentes de calor. Tratar periódicamente el cuero con una crema adecuada, no agresiva. Se recomienda de no usar por mucho tiempo y repetidamente en presencia de agentes orgánicos, herbicidas o plaguicidas, ácidos fuertes o temperaturas extremas. Evitar la inmersión completa en agua de playa, en barro, hidrato de cal o cemento mezclado con agua.

MATERIALES / ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

		Párrafo EN ISO 20345:2011	Descripción	Unidad de medida	Resultado obtenido	Requisito
Calzado completo	Protección de los dedos: puntera no metálica TOP RETURN más ligera resistente:	5.3.2.3	Resistencia a los choques (altura libre despues del choque)	mm	14	➡ 14
		5.3.2.4	Resistencia a la compresión (altura libre despues de la compresión)	mm	17,5	➡ 14
		6.2.1	Resistencia a la perforación	N	A 1100 N	➡ 1100
	Plantilla antiperforante: en Tejido multistrato alta tenacidad, resistente a la penetración, ninguna perforación				Ninguna perforación	
Empeine	Calzado antiestático: fondo/suela con capacidad de disipación de las cargas electroestáticas.	6.2.2.2	Resistencia eléctrica - en ambiente húmedo	M ⚡	280	➡ 0.1
			- en ambiente seco	M ⚡	645	➡ 1000
	Aislamiento del frío	6.2.3.2	Aislamiento del frío (disminicion temp. despues de 30' a -17 °C)	°C	8	➡ 10
	Sistema antishock: poliuretano baja densidad y perfil del tacón.	6.2.4	Absorción de energía en el tacón	J	> 38	➡ 20
		5.4.6	Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq h	> 1,5	➡ 0,8
			Coefficiente de permeabilidad	mg/cmq	> 15	> 15
Forro	Tejido, transpirable, resistente a la abrasión, color blanco	6.3.1	Resistencia a la penetración de agua	menudos	> 60	> 60
		5.5.3	Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq h	> 6	➡ 2
	Espesor 1,2 mm		Coefficiente de permeabilidad	mg/cmq	> 48	➡ 20
		5.5.3	Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq h	> 9,8	➡ 2
Piso / Suela	PU bidensidad, FORMULA SOFT , antiestático, directamente inyectado al empeine:	5.8.3	Resistencia a la abrasión (pérdida de volumen)	mm³	57	➡ 150
		5.8.4	Resistencia a las flexiones (dilatación de la grieta)	mm	3	➡ 4
		5.8.6	Resistencia al despegue de la suela/entresuela	N/mm	> 5	➡ 4

Entresuela: color blanco, baja densidad, cómoda y antishock.	6.4.2	Resistencia a los hidrocarburos (variación de volumen ΔV)	%	+ 0,3	↑ 12
Coeficiente de adherencia del borde de la suela	5.3.5	SRA : cerámica + solución detergente – planta		0,43	➡ 0,32
		SRA : cerámica + solución detergente – tacos (inclinación 7°)		0,35	➡ 0,28
		SRB : acero + glicerina – planta		0,21	➡ 0,18
		SRB : acero + glicerina – tacos (inclinación 7°)		0,13	➡ 0,13

Distributed by:

